
FibreCem Vezelcementplaat NATUR onbehandeld

Technische eigenschappen

Materiaal	vezelcement (DIN EN 12467), onbehandeld
Vervaardiging	natuurlijk gedroogd, geperst
Buigsterkte	breukwaarde parallel: 20 N/mm ² breukwaarde haaks: 27 N/mm ²
Brandklasse	A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1) onbrandbaar A2 (DIN 4102) onbrandbaar
Densiteit	≥ 1,70 g/cm ³
Afmetingen	volgens bestelling: (gekantrecht +/- 1 mm)
Dikte	volgens bestelling: 4, 6 of 8 mm

De optische verschijning van de onbehandelde vezelcementplaat wordt gekenmerkt door de natuurlijke bestanddelen en het productieproces. Kenmerkend is het optische verschil tussen de voor- en achterzijde alsmede de relatieve variatie van het natuurlijke oppervlak. Zoals alle natuurlijke cementgebonden producten kunnen ook bij de natuurlijke, onbehandelde vezelcementplaten vervormingen optreden na blootstelling aan vocht. Derhalve dienen de vezelcementplaten tijdens transport en opslag hiertegen beschermd te worden.

FibreCem Deutschland GmbH
Lohmener Str. 15, D-01833 Porschendorf

Tel.: +49 (0) 35 026 / 94 - 0, Fax: +49 (0) 35 026 / 94 - 244
www.fibrececm.de
E-Mail: info@fibrececm.de
