
FibreCem Vezelcementplaat Fullcolour SAND

Technische eigenschappen

Materiaal	vezelcement (EN 12467)
Vervaardiging	natuurlijk gedroogd, geperst
Buigsterkte	minimale breukmodule nat ≥ 18 MPa (klasse 4 volgens EN 12467 niveau I gekantrechte uitv.)
Brandklasse	A2-s1, d0 (DIN EN 13501-1) onbrandbaar
Weersbestendigheid	categorie A volgens EN 12467
Densiteit	$\geq 1,55$ g/cm ³
Elasticiteitsmodulus	13 kN/mm ²
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,5 W/m ² K
Afmetingen	productiemaat met max. gekantrechte maatvoering 2400 mm x 1100 mm 2900 mm x 1100 mm nominale dikte 8 mm, zaagmaten op aanvraag

De vezelcementplaten FibreCem Fullcolour SAND worden toegepast volgens de principes van een geventileerde gevel. Hiervoor dienen de verwerkingsvoorschriften van FibreCem Deutschlandin acht te worden genomen.

De pallets met vezelcementplaten moeten beschermd tegen weersinvloeden en stof worden opgeslagen onder een dak of afdekzeil op een vlakke en stabiele ondergrond. Tussen de vezelcementplaten moet een folie worden gelegd.

FibreCem Deutschland GmbH
Lohmener Str. 15, D-01833 Porschendorf

Tel.: +49 (0) 35 026 / 94 - 0, Fax: +49 (0) 35 026 / 94 - 244
www.fibrececm.de
E-Mail: info@fibrececm.de